LANCO-TEX P 580

Produktbilder

Zusätzliche Information

Faserstoff des Trägergewebes	PES
Knickfestigkeit - DIN 53359 A	100.000 x no cracks
Weitereißkraft DIN 53363	DIN 53363
Temperaturbereiche zur Verwendung	-30 +70°C
min. Anwendungstemperaturen DIN EN 1876	DIN EN 1876
Höchstzugkraft DIN EN ISO 1421	DIN EN ISO 1421
Beschichtungsart	PVC
Faserstoff des Trägergewebes DIN ISO 2076	DIN ISO 2076
Bindung DIN ISO 9354	L 1/1
Flächengewicht	401 - 650 g/m2
Flächengewicht DIN EN ISO 2286-2	DIN EN ISO 2286-2
Garn Titer DIN EN ISO 2060 Kelte	1100 dtex
Garn Titer DIN EN ISO 2060 Schuss	1100 dtex
Farbechtheit	≥7
Flammhemmend	Ja
Weitereißkraft Kelte	250 N
Weitereißkraft Schuss	250 N
Höchstzugkraft Kelte	2300 N/5m
Höchstzugkraft Schuss	2300 N/5m
Flächengewicht	580 g/m2
Breite DIN EN ISO 2286-1	205/218/250 cm
Fäulnishemmend ausgerüstet	Keine
Haftung EN ISO 2411 Kelte	120 N/5cm
Beschichtungsart	PVC
Farbechtheit - DIN EN ISO 105-B02	EN ISO 105 B02
Farbe - RAL_back	1014, 9016, 1003, 2004, 3002, 5002, 6026, 7030
Farbe - LANCO_back	grau, sand, weiss, gelb, orange, rot, blau, grün
Beschichtung	both sides

Brennverhalten - Test Standard	DIN 75200 Brenngeschwindigkeit <100 mm/min
Haftung EN ISO 2411 Schuss	120 N/5cm